



Plastibert

Molenstraat 207 - B-8710 Wielbeke (Belgium)
Tel. (056) 66 52 75 --- Fax. (056) 66 41 30

TECHNISCHE DATEN 2002-58

QUALITÄT

DAHLIA T70 (220)

DAHLI023 tot DAHLI027

DAHLI065

WASSERDAMPFDÜRCHLASSIGKEIT nach norm : ASTM 96-66				
800 g/m ² - 24 Stunden at 38°C	Centexbel rapport nr. 47891 (19/10/05)			
BIOKOMPATIBILITÄT nach norm : 10.993-10				
Rapport : LEMI/MARTILLAC - nicht allergisch				
BEMERKUNG				
Anti house milbe				
DESINFECTION				
denaturierte Alkohol	OK	90% Alkohol + 2% ether		
fugaten spray	OK	ethanol 70% (608 g/l)		
		Öl 7 (g/l) 5 Min. Kontakt		
Andere	H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol Indur Des, Prospect, Hycolin, Clearsol			
PFLEGE				
(30 x nach ISO 6330)				

Das gelieferte Produkt wird ausschliesslich durch obenstehende Werte bestimmt.

Innerhalb der Toleranzen können Variationen in einer Produktion oder zwischen Productionen auftreten.

Zwischen Produktionen können leichte Farbtonänderungen vorkommen.

Diese Spezifikation ist bis 3 Jahren nach Ausgabedatum gültig.

Akzeptiert durch unser Qualitätsmanager an 23/11/05



Plastibert

Molenstraat 207 - B-8710 Wijnsbeke (Belgium)
Tel. (066) 86 52 75 — Fax. (066) 86 41 30

TECHNISCHE DATEN 2002-62

QUALITÄT

BI-ELASTIC

BIELA000

DATUM 24 oktober 2002
GEWEBE 100% Polyamide
BESCHICHTUNG 100% Polyurethaan

ZUSAMMENSETZUNG

BESCHICHTUNG	PU	90	g/m ²	52,94%
GEWEBE	Polyamide	80	g/m ²	47,06%
TOTAL		170	g/m ²	± 20 g/m ²

REISSFESTIGKEIT nach norm : NF G 37-103

Kette	> 14	daN/ 5 cm
Schüss	> 11	daN/ 5 cm

DEHNUNG

Kette	> 175	%
Schüss	> 155	%

WEITERREISSFESTIGKEIT nach norm : NF G 07-146

Kette	> 1.3	daN/ 5 cm
Schüss	> 1.3	daN/ 5 cm

WASSERSÄULE nach norm : ISO 1420

> 200 cm

HYDROLYSE nach Jungle test

nach 3 Wochen : kein Qualitätsverlust

BIEGBARKEITSWIDERSTAND nach norm : EN 13334

bei 1000000 : keine Beschädigung

BEHANDLUNG

ANTIBAKTERIELL Sanitized Clariant Benelux - rapport licence nr. 1231.99